

CF-12

שם החומר

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

חשפ

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

היצר

039036306 (טלפקס)

טלפון

CF-12 הינו מוסף נוזלי לבטון הגורם לשיפור הלכידות והומוגניות של תערובות בטון.

תיאור

שימוש ב CF-12 משפר את יכולת השאיבה של הבטון ומקטין למינימום את הפרשת המים. כמו כן ניתן למנוע בעזרתו תופעות של סגרגציה בעיקר בבטונים הנוצקים מגובה.

תחומי שימוש

בטון למשאבה בטון לכלונסאות בטון מותז ועוד.

יתרונות

שיפור בעבידות ובלכידות
הקטנה בהפרשת המים.
שיפור משמעותי בשאיבה
הקטנת הפחת בבטון מותז

אופן השימוש

יש להוסיף את המינון המדויק לערבול לאחר העמסת כל מרכיבי הבטון והגעה לסומך הנדרש.
ערבוב במהירות ערבול מכסימלית במשך 5 דקות. מומלץ - לפני הפריקה באתר מערבבים את התערובת במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות.

נוזל צמיגי

מצב צבירה בזמן האספקהתכונות

חום בהיר	צבע
1.1±0.05 גר"/מ"ל	צפיפות
פחות מ 0.05%	תכולת כלורידים

יציב עד 65°C

יציבות כימית

חומר אינו רעיל. לא למאכל.

השפעה אפשרית על הבריאות

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה

אין לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בציוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

הגנה אישית

1-3 ק"ג ל 1 מ"ק בטון. את המינון המדויק יש לקבוע על סמך תערובת נסיון מ³.

מינון

בגריקנים של 5 ליטר.


אריזה

באריזות סגורות.

שינוע ואחסון

במקום יבש וקריר. באריזה סגורה – 12 חודשים. אין לחשוף לקרינת שמש ישירה.

חיי מדף



AFEC e.r.m.a ltd