

שם החומר:

M- 199

הספק:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

היצרן:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

טלפון:

072-2121311

תיאור:

M-199 הינו מוסף נוזלי לתערובות טיט צמנטי המיועדות ליצור טיח מוכן. המוסף מעכב את התקשרות הטיט הצמנטי למשך כ-48 שעות מבלי לפגוע בתכונותיו. שימוש במוסף מאפשר לשפר את עבירות תערובת הטיט, גמישותה וכושר ההידבקות שלה לתשתית. בשכבות טיח דקות הטיט מתייבש ומתקשה באופן רגיל. כושר הידבקות המערכת הצמנטית לתשתית נעה בין 0.50 ל- 2 מג"ס וזאת ע"פ אופי התשתית.

תחומי שימוש:

טיוח קירות פנים או חוץ .

יתרונות:

עיכוב התקשרות תערובת הטיט הצמנטי למשך כ-48 שעות (בהתאם לתנאי הטמפרטורה והלחות היחסית).
מאפשר אספקה של תערובת טיח מוכן לאתרי הבניה.
שליטה טובה על הרכב הטיט ותכונותיו (שיפור הידבקות, אטימות וצמצום תופעות הסדיקה הנגרמת מהתכווצות העיסה הצמנטית).
אפשרות יישום בהתזה. מצמצם תופעות פריחה.

אופן השימוש:

יש להוסיף 5 ליטר מוסף אל מי התערובת לערבב עד לקבלת הקצף. זמן הערבול תלוי בכמות המתוכננת ליצור ובתכונות הערבול. ממשיכים בתהליך רגיל של מינון התערובת בערבול. יש להעמיס תחילה את כמות הצמנט הנדרשת ואחריה את חול המחצבה ולבסוף את הזיפזיף. לאחר העמסת כל החומרים והשלמת המים מערבבים את התערובת במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות. לפני הפריקה באתר מערבבים את התערובת במהירות בינונית במשך מספר דקות נוספות.

הערות:

בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך 10 דקות לפחות, להמתין לייבוש פני השטח ולהתחיל בטיוח.
בטמפרטורות נמוכות מ-13°C התקשות הטיח נעשית איטית. מומלץ להימנע מהשימוש בטיט מעוכב בתקופות קרות של השנה.

מצב צבירה בזמן

נוזל

האספקה:

6°C-55°C

יציבות כימית:

חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.

השפעה אפשרית על**הבריאות:**

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה:

אין לבלוע את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בציוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

הגנה אישית:

מינון:

5 ליטר ל-1 מ³.

שינוע ואחסון:

באריזות סגורות.

חיי מדף:

באריזה סגורה – 6 חודשים.