

שם החומר:

M- 198

הספק:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

היצרן:

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

טלפון:

072-2121311

תיאור:

M-198 הינו מוסף אבקתי לתערובות טיט צמנטי המיועדות ליצור טיח מוכן. המוסף מעכב את התקשרות הטיט הצמנטי למשך כ-48 שעות מבלי לפגוע בתכונותיו. שימוש במוסף מאפשר לשפר את עבידות תערובת הטיט, גמישותה וכושר ההידבקות שלה לתשתית. בשכבות טיח דקות הטיט מתייבש ומתקשה באופן רגיל. כושר הידבקות המערכת הצמנטית לתשתית נעה בין 0.50 ל- 2 מגפ"ס וזאת ע"פ אופי התשתית.

תחומי שימוש:

טיוח קירות פנים או חוץ .

יתרונות:

עיכוב התקשרות תערובת הטיט הצמנטי עד כ-48 שעות (בהתאם לתנאי הטמפרטורה והלחות היחסית).
מאפשר אספקה של תערובת טיח מוכן לאתרי הבניה.
שליטה טובה על הרכב הטיט ותכונותיו (שיפור הידבקות, אטימות וצמצום תופעות הסדיקה הנגרמת מהתכווצות העיסה הצמנטית).
אפשרות יישום בהתזה. מצמצם תופעות פריחה.

אופן השימוש:

יש להוסיף את שקיות המוסף אל מי התערובת לערבב עד לקבלת הקצף. זמן הערבול תלוי בכמות המתוכננת ליצור ובתכונות הערבול. ממשיכים בתהליך רגיל של מינון התערובת בערבול. יש להעמיס תחילה את כמות הצמנט הנדרשת ואחריה את חול המחצבה ולבסוף את הזיפיץ. לאחר העמסת כל החומרים והשלמת המים מערבבים את התערובת במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות. לפני הפריקה באתר מערבבים את התערובת במהירות בינונית במשך מספר דקות נוספות.

הערות:

בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך 10 דקות לפחות, לייבוש פני השטח ולהתחיל בטיוח.
בטמפרטורות נמוכות מ-13°C התקשות הטיח נעשית איטית. מומלץ להימנע מהשימוש בטיט מעוכב בתקופות קרות של השנה.

אבקה

**מצב צבירה בזמן
האספקה:**

AFEC E.R.M.A Ltd.

26 Hadar st. Matan 45858, Israel

Tel. +972-72-2121311

Fax. +972-72-2121811

E-mail: info@afecerma.com



www.afec-erma.com

אפק א.ר.מ.ע בע"מ

רח' הדר 26, מתן 45858

טל. 072-2121311

פקס. 072-2121811

דוא"ל. info@afecerma.com

יציב עד 6°C - 55°C

יציבות כימית:

חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.

השפעה אפשרית על

הבריאות:

שטיפה במים והפניה לטיפול רפואי.

עזרה ראשונה:

אין לשאוף את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש בציוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

הגנה אישית:

1070 גרם ל-1 מ"ק של טייח צמנטי.

מינון:

בשקיות. מנות מוכנות ל2 ו 3 מ³.

אריזה:

באריזות סגורות.

שינוע ואחסון:

במקום יבש. באריזה סגורה – 6 חודשים.

חיי מדף: